

## TECAFORM AH EF natural - Semiacabados

### Designação Química

POM-C (Poliacetato Copolímero)

### Cor

branco opaco

### Densidade

1.41 g/cm<sup>3</sup>

Este data sheet foi criado apenas por propósitos de desenvolvimento e pode ser alterado sem aviso prévio. A comercialização deste produto não é garantida.

### Características principais

- a partir de materiais bio-based/biomassa balanceada com pegada de carbono otimizada
- alta resistência mecânica
- resistente a agentes de limpeza
- alta tenacidade
- ótima isolamento elétrica
- boa usinabilidade
- boas propriedades de deslizamento
- difícil de colar

### Indústrias-alvo

- engenharia mecânica
- indústria automotiva
- tecnologia de aviação e aeroespacial
- eletrônica
- indústria de alimentos
- indústria de petróleo e gás

Propriedades mecânicas	parâmetro	valor	unidade	norma	comentário
Resistência a tração	50mm/min	67	MPa	DIN EN ISO 527-2	
Módulo de elasticidade (teste de tração)	1mm/min	2800	MPa	DIN EN ISO 527-2	1)
Resistência a tração no escoamento	50mm/min	67	MPa	DIN EN ISO 527-2	
Alongamento no escoamento	50mm/min	9	%	DIN EN ISO 527-2	
Alongamento na ruptura	50mm/min	32	%	DIN EN ISO 527-2	
Resistência a flexão	2mm/min, 10 N	91	MPa	DIN EN ISO 178	2)
Módulo de elasticidade (teste de flexão)	2mm/min, 10 N	2600	MPa	DIN EN ISO 178	
Resistência a compressão	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10 N	20/35/68	MPa	EN ISO 604	3)
Módulo de compressão	5mm/min, 10 N	2300	MPa	EN ISO 604	4)
Resistência ao impacto (Charpy)	max. 7,5J	n.b.	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1eU	5)
Resistência ao impacto c/ entalhe (Charpy)	max. 7,5J	8	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1eA	
Dureza Shore D	D	82		DIN EN ISO 868	
Propriedades térmicas	parâmetro	valor	unidade	norma	comentário
Temperatura de transição vítrea		-60	°C	DIN EN ISO 11357	1)
Temperatura de fusão		166	°C	DIN EN ISO 11357	
Temperatura de serviço	Curta duração	140	°C		2)
Temperatura de serviço	long term	100	°C		
Coefficiente Expansão Térmica Linear (CLTE)	23-60°C, long.	13	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2	
Coefficiente Expansão Térmica Linear (CLTE)	23-100°C, long.	14	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2	
Calor específico		1.4	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008	
Condutividade térmica		0.39	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008	
Propriedades elétricas	parâmetro	valor	unidade	norma	comentário
Resistência superficial	Eletrodo de prata, 23°C, 12% h.r	10 <sup>14</sup>	Ω	-	1)
Resistividade de volume específico	Eletrodo de prata, 23°C, 12% h.r.	10 <sup>13</sup>	Ω*cm	-	2)
Resistência dielétrica	23°C, 50% h.r	49	kV/mm	ISO 60243-1	2)
Resistência à detecção (CTI)	Eletrodo de platina, 23°C, 50% h.r, solvente A	600	V	DIN EN 60112	
Outras propriedades	parâmetro	valor	unidade	norma	comentário
Absorção de água	24h / 96h (23°C)	0.05 / 0.1	%	DIN EN ISO 62	1)
Resistência a água quente / bases		(+)	-	-	2)
Resistência ao intemperismo		-	-	-	3)
Flamabilidade (UL 94)	Correspondente a	HB		DIN IEC 60695-11-10;	4)

Nossas informações e declarações refletem o estado atual de nosso conhecimento e informam sobre os nossos produtos e suas aplicações. Eles não asseguram ou garantem a resistência química, qualidade dos produtos e sua comercialização, de forma juridicamente legal. Nossos produtos não são recomendados para uso em implantes médicos ou odontológicos. Patentes comerciais existentes têm que ser observadas. Os dados e informações declarados não possuem valores mínimos ou máximos, mas valores de referência que podem ser utilizados principalmente para fins de comparação para a seleção de material. Esses valores estão dentro da faixa de tolerância normal das propriedades do produto e não representam valores de propriedade garantidos. Por isso, eles não devem ser usados para propósitos de especificações. Salvo disposição em contrário, estes valores foram determinados por testes em dimensões de referência (normalmente barras com diâmetro de 40-60 mm de acordo com DIN EN 15860) na amostra de extrudados e usinados. Como as propriedades dependem das dimensões dos produtos semi-acabados e a orientação em que o componente (especialmente nos materiais com carga), o material não pode ser utilizado sem a realização de um ensaio específico em circunstâncias individuais. O cliente é o único responsável pela qualidade e adequação dos produtos para a aplicação e tem que testar o uso e processamento antes da utilização. Valores da folha de dados estão sujeitos a revisões periódicas, a atualização mais recente pode ser encontrada em [www.ensingerplastics.com](http://www.ensingerplastics.com). Alterações técnicas reservadas.