

TECAFORM AH ELS black - Semiacabados

Designação Química

POM-C (Poliacetil Copolímero)

Cor

preto opaco

Densidade

1.41 g/cm³

Aditivos

negro-de-fumo condutivo

Características principais

- eletricamente condutivo
- alta resistência mecânica
- difícil de colar
- boa usinabilidade
- boa resistência química
- alta tenacidade
- boas propriedades de desliz
- boa resistência à radiação UV e ao intemperismo

Indústrias-alvo

- tecnologia química
- eletrônica
- engenharia mecânica
- indústria automotiva

Propriedades mecânicas	parâmetro	valor	unidade	norma	comentário
Resistência a tração	50mm/min	42	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1) Para teste de tração: espécime tipo 1b
Módulo de elasticidade (teste de tração)	1mm/min	1800	MPa	DIN EN ISO 527-2	(2) Para teste de flexão: suporte span 64mm, espécime conforme a norma.
Resistência a tração no escoamento	50mm/min	42	MPa	DIN EN ISO 527-2	(3) Espécime 10x10x10mm
Alongamento no escoamento	50mm/min	11	%	DIN EN ISO 527-2	(4) Espécime 10x10x50mm, módulo (range) entre 0,5 e 1% de compressão.
Alongamento na ruptura	50mm/min	11	%	DIN EN ISO 527-2	(5) Para teste Charpy: suporte span 64mm, espécime da norma. n.b.=not broken
Resistência a flexão	2mm/min, 10 N	56	MPa	DIN EN ISO 178	(2)
Módulo de elasticidade (teste de flexão)	2mm/min, 10 N	1500	MPa	DIN EN ISO 178	
Resistência a compressão	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10N	16/25/45	MPa	EN ISO 604	(3)
Módulo de compressão	5mm/min, 10 N	1500	MPa	EN ISO 604	(4)
Resistência ao impacto (Charpy)	max. 7,5J	74	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	(5)
Dureza Shore D	D	79		DIN EN ISO 868	

Propriedades térmicas	parâmetro	valor	unidade	norma	comentário
Temperatura de transição vítrea		-60	°C	DIN EN ISO 11357	(1)
Temperatura de fusão		169	°C	DIN EN ISO 11357	
Temperatura de serviço	curta duração	140	°C		(2)
Temperatura de serviço	longa duração	100	°C		
Coefficiente Expansão Térmica Linear (CLTE)	23-60°C, longa	13	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	(3) based on raw material data, specimen in 3mm thickness
Coefficiente Expansão Térmica Linear (CLTE)	23-100°C, longa	14	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Calor específico		1.3	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008	
Condutividade térmica		0.46	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008	
Índice de temperatura relativa (RTI)	Impact	90	°C	UL 746B	(3)

Propriedades elétricas	parâmetro	valor	unidade	norma	comentário
Resistência superficial	Borracha condutiva, 23°C, 12% U.R.	10 ² - 10 ⁴	Ω	DIN EN 61340-2-3	(1)
Resistividade de volume específico	Borracha condutiva, 23°C, 12% U.R.	10 ³ - 10 ⁵	Ω*cm	DIN EN 61340-2-3	

Outras propriedades	parâmetro	valor	unidade	norma	comentário
Absorção de água	24h / 96h (23°C)	0.05 / 0.2	%	DIN EN ISO 62	(1)
Resistência a água quente / bases		(+)		-	(2)
Resistência ao intemperismo		(+)			
Flamabilidade (UL 94)	correspondente	HB		DIN IEC 60695-11-10;	(3)

Nossas informações e declarações refletem o estado atual de nosso conhecimento e informam sobre os nossos produtos e suas aplicações. Eles não asseguram ou garantem a resistência química, qualidade dos produtos e sua comercialização, de forma juridicamente legal. Nossos produtos não são recomendados para uso em implantes médicos ou odontológicos. Patentes comerciais existentes têm que ser observadas. Os dados e informações declarados não possuem valores mínimos ou máximos, mas valores de referência que podem ser utilizados principalmente para fins de comparação para a seleção de material. Esses valores estão dentro da faixa de tolerância normal das propriedades do produto e não representam valores de propriedade garantidos. Por isso, eles não devem ser usados para propósitos de especificações. Salvo disposição em contrário, estes valores foram determinados por testes em dimensões de referência (normalmente barras com diâmetro de 40-60 mm de acordo com DIN EN 15860) na amostra de extrudados e usinados. Como as propriedades dependem das dimensões dos produtos semi-acabados e a orientação em que o componente (especialmente nos materiais com carga), o material não pode ser utilizado sem a realização de um ensaio específico em circunstâncias individuais. O cliente é o único responsável pela qualidade e adequação dos produtos para a aplicação e tem que testar o uso e processamento antes da utilização. Valores da folha de dados estão sujeitos a revisões periódicas, a atualização mais recente pode ser encontrada em www.ensingerplastics.com. Alterações técnicas reservadas.