

TECAFORM AH GF25 natural - Yarı Mamul

Kimyasal Tanım

POM-C (Poliasetal (Kopolimer))

Renk

beyaz opak

Yoğunluk

1.59 g/cm³

Dolgular

cam elyaf

Temel özellikler

- yüksek mukavemet
- iyi aşınma özellikleri
- iyi kimyasal dayanım
- elektriksel yalıtkanlık
- çok yüksek sağlamlık
- zor bağlanır

Hedef Sektörler

- elektronik
- makine mühendisliği
- otomotiv sektörü

Mekanik özellikler	parametre	değer	birim	norm	yorum
Cekme mukavemeti	50mm/min	51	MPa	DIN EN ISO 527-2	
Elastikiyet modülü (çekme testi)	1mm/dk	4200	MPa	DIN EN ISO 527-2	1)
Akma mukavemeti	50mm/min	51	MPa	DIN EN ISO 527-2	
Akma uzaması	50mm/min	9	%	DIN EN ISO 527-2	
Kopmadaki uzama	50mm/min	12	%	DIN EN ISO 527-2	
Eğilme mukavemeti	2mm/dk, 10 N	88	MPa	DIN EN ISO 178	2)
Eğilme modülü (eğilme testi)	2mm/min, 10 N	4100	MPa	DIN EN ISO 178	
Sıkıştırma kuvveti	%1 / %2 / %5 5mm/min, 10 N	23/39/74	MPa	EN ISO 604	3)
Sıkıştırma modülü	5mm/dk, 10 N	3600	MPa	EN ISO 604	4)
Darbe dayanımı (Charpy)	max. 7,5J	36	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	5)
Bilya baskı sertliği		180	MPa	ISO 2039-1	6)
Termal özellikler	parametre	değer	birim	norm	yorum
Camsı geçiş sıcaklığı	-60	°C		DIN EN ISO 11357	1)
Erime sıcaklığı	170	°C		DIN EN ISO 11357	
Çalışma sıcaklığı	kısa dönem	140	°C		2)
Çalışma sıcaklığı	uzun dönem	100	°C		
Termal genleşme (CLTE)	23-60°C, boyalsal	8	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Termal genleşme (CLTE)	23-100°C, boyalsal	8	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Özgül ısı	1.2	J/(g*K)		ISO 22007-4:2008	
Termal iletkenlik	0.47	W/(K*m)		ISO 22007-4:2008	
Elektriksel özellikler	parametre	değer	birim	norm	yorum
yüzeysel direnç	10 ¹⁴	Ω			
hacimsel direnç	10 ¹⁴	Ω*cm			
Diğer özellikler	parametre	değer	birim	norm	yorum
Nem emilimi	24sa / 96sa (23°C)	0.07 / 0.2	%	DIN EN ISO 62	1)
Sıcak suya/bazlara dayanım	(+)	-			2)
Hava koşullarına dayanıklı	-	-			3)
Alevlenebilirlik (UL94)	karşılık gelen	HB		DIN IEC 60695-11-10;	4)

Paylaştığımız bilgilerimiz ve beyanlarımız, mevcut bilgimizi ve tecrübeimizi yansıtır ve ürünlerimiz ve uygulamaları hakkında bilgi verir. Kimyasal dayanımı, ürünlerin kalitesini ve satlabilirliklerini yasal olarak bağlayıcı bir şekilde garanti etmezler. Ürünlerimiz medikal veya dental implantarda kullanım için tanımlanmış değildir. Mevcut ticari patentlere dikkat edilmelidir. Karşılık gelen değerler ve bilgiler minimum veya maksimum değerdir, ancak öncelikle olarak malzeme seçiminde karşılaştırma amacıyla kullanılabilen kılavuz değerlerdir. Bu değerler, ürün özelliklerinin normal tolerans aralığı içindedir ve garanti ölçüde değerlerini temsil etmez. Bu nedenle şartname amaçları için kullanılmayacaktır. Aksi belirtilemediği sürece, bu değerler ekstrüde edilmiş ve işlenmiş numune üzerinde referans boyutlarında (tipik olarak DIN EN 15860 a göre çapı 40-60 mm olan çubuklar) yapılan testlerle belirlendi. Özellikler yarı mamul ürünlerin boyullarına ve bileşen içerişindeki yönetime (özellikle güçlendirilmiş sınıflarda) bağlı olduğundan, malzeme, özel koşullar altında ayrı bir test yapılmadan kullanılamaz. Uygulama için ürünlerin kalitesinden ve uygululuğundan yalnızca müşteri sorumludur ve kullanıldan önce kullanım ve işlemeyi test etmek zorundadır. Veri sayfası değerleri periyodik incelemeye tabidir, en son güncelleme www.ensingerplastics.com adresinde bulunabilir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.