

TECAFORM AH UD blue - Produits semi-finis

Désignation chimique

POM-C (Polyacétal (Copolymer))

Couleur

bleu opaque

Densité

1.68 g/cm³

Charges

charge détectable

Principales caractéristiques

- métal détectable
- opaque aux rayons X
- contact alimentaire bleu
- bonnes propriétés mécaniques
- Bonne usinabilité

Industries cibles

- transformation alimentaire
- industrie agroalimentaire
- remplissage alimentaire
- emballage et conditionnement
- convoyage
- industrie pharmaceutique

Propriétés mécaniques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Résistance à la traction	50mm/min	60	MPa	DIN EN ISO 527-2	
Module d'élasticité (test de traction)	1mm/min	3300	MPa	DIN EN ISO 527-2	1)
Résistance à la traction au seuil d'écoulement	50mm/min	60	MPa	DIN EN ISO 527-2	
Elongation au seuil d'écoulement	50mm/min	13	%	DIN EN ISO 527-2	
Allongement à la rupture (test de traction)	50mm/min	13	%	DIN EN ISO 527-2	
Effort de flexion	2mm/min, 10 N	91	MPa	DIN EN ISO 178	2)
Module d'élasticité (test de flexion)	2mm/min, 10 N	3200	MPa	DIN EN ISO 178	
Résistance à la compression	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10 N	22/37/71	MPa	EN ISO 604	3)
Module de compression	5mm/min, 10 N	1600	MPa	EN ISO 604	4)
Résistance au choc (Charpy)	max. 7,5J	40	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	5)
Résistance au choc (Charpy-entaillée)	max. 7,5J	5	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eA	
Dureté Shore	D	82		DIN EN ISO 868	
Propriétés thermiques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Température de transition vitreuse		-60	°C	DIN EN ISO 11357	1)
Température de fusion		167	°C	DIN EN ISO 11357	
Température de service	court terme	140	°C		2)
Température de service	long terme	100	°C		
Coefficient de dilatation thermique	23-60°C, longitudinal	11	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Coefficient de dilatation thermique	23-100°C, longitudinal	12	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Autres propriétés	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Absorption d'eau	24h / 96h (23°C)	0,17/0,34	%	DIN EN ISO 62	1)
Résistance à l'eau chaude/bases		(+)	-	-	2)
Résistance aux intempéries		-	-	-	3)
Résistance au feu (UL94)	correspondant à	HB		DIN IEC 60695-11-10;	4)

Les éléments et indications données reflètent l'état actuel de nos connaissances et ont pour but d'informer sur nos produits et leurs applications. Ils ne sont pas contractuels et ne représentent aucune assurance ni garantie sur la résistance chimique, la qualité des produits et leur commercialisation. Nos produits ne sont pas conçus pour une application d'implants dentaires ou médicaux, nous veillons à ce que nos produits soient libres de droit et d'exigences d'autrui reposant sur la propriété commerciale et intellectuelle. Les valeurs et informations correspondantes ne sont ni des minimum ni des maximum mais des valeurs moyennes qui peuvent être utilisées dans un but de comparaison préalable au choix d'une matière. Ces valeurs sont données dans le cadre de tolérances normales des propriétés des produits et ne donnent aucune garantie sur les valeurs de propriété. Elles ne doivent donc pas être utilisées à fin de spécification. A moins que autrement noté, ces valeurs soient déterminées par des test utilisant des références d'échantillons et de dimensions. Les propriétés dépendant des dimensions des pièces de "formage direct" (produit semi-fini), le matériel ne sera pas utilisé sans test aux conditions spécifiques et individuelles. Le client est seul responsable de la compatibilité et de la qualité des produits dans leurs applications et des tests et process préalables à l'utilisation. Les valeurs des fiches techniques sont revues et corrigées régulièrement. Les dernières corrections sont visibles sur www.ensinger-online.com. Tout droit de changement technique réservé.