

## TECAFORM AH black - Produits semi-finis

### Désignation chimique

POM-C (Polyacétal (Copolymer))

### Couleur

noir opaque

### Densité

1.41 g/cm<sup>3</sup>

### Principales caractéristiques

- grande rigidité
- haute résistance
- grande solidité
- bonne résistance chimique
- difficile à coller
- bonnes propriétés de glissement et à l'usure
- Bonne usinabilité

### Industries cibles

- mécanique générale
- industrie automobile
- industrie aéronautique et aérospatiale
- food technology
- industrie pétrolière

Propriétés mécaniques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Résistance à la traction	50mm/min	67	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1) Pour le test de traction: spécimen type 1b
Module d'élasticité (test de traction)	1mm/min	2800	MPa	DIN EN ISO 527-2	1) (2) Pour le test de flexion: portée du support 64 mm, selon norme
Résistance à la traction au seuil d'écoulement	50mm/min	67	MPa	DIN EN ISO 527-2	(3) Specimen 10x10x10mm
Elongation au seuil d'écoulement	50mm/min	9	%	DIN EN ISO 527-2	(4) Spécimen 10x10x50mm, échelle du module entre 0.5% et 1% de compression
Allongement à la rupture (test de traction)	50mm/min	32	%	DIN EN ISO 527-2	(5) Pour le test de Charpy: portée du support 64 mm, selon norme.
Effort de flexion	2mm/min, 10 N	91	MPa	DIN EN ISO 178	2)
Module d'élasticité (test de flexion)	2mm/min, 10 N	2600	MPa	DIN EN ISO 178	
Résistance à la compression	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10N	20/35/68	MPa	EN ISO 604	3)
Module de compression	5mm/min, 10 N	2300	MPa	EN ISO 604	4)
Résistance au choc (Charpy)	max. 7.5J	150	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1eU	5)
Résistance au choc (Charpy-entallée)	max. 7.5J	6	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1eA	
Dureté Shore	D	82		DIN EN ISO 868	
Propriétés thermiques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Température de transition vitreuse		-60	°C	DIN EN ISO 11357	1)
Température de fusion		166	°C	DIN EN ISO 11357	
Température de service	court terme	140	°C		2)
Température de service	long terme	100	°C		
Coefficient de dilatation thermique	23-60°C, long.	13	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2	
Coefficient de dilatation thermique	23-100°C, long.	14	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1;2	
Chaleur spécifique		1.4	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008	
Conductivité thermique		0.39	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008	
Propriétés électriques	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Résistance de surface spécifique	Electrode argent, 23°C, 12% h.	10 <sup>14</sup>	Ω	-	1) (1) Spécimen d'épaisseur 20 mm
Résistance interne spécifique	Electrode argent, 23°C, 12% h.	10 <sup>14</sup>	Ω*cm	-	2) (2) Les propriétés d'isolation électrique ne peuvent être garanties à 100% dû au colorant noir d'une part et l'absorption d'humidité du matériau d'autre part.
Résistance diélectrique	23°C, 50% r.h.	38	kV/mm	ISO 60243-1	3) (3) Spécimen d'épaisseur 1 mm
Résistance aux courants de fuite (CTI)	Electrode platine, 23°C, 50% h., solvant A	600	V	DIN EN 60112	
Autres propriétés	paramètre	valeur	unité	norme	commentaire
Absorption d'eau	24h / 96h (23°C)	0.05 / 0.1	%	DIN EN ISO 62	1) (1) Ø ca. 50mm, h=13mm
Résistance à l'eau chaude/bases		(+)		-	2) (2) (+)résistance limitée
Résistance aux intempéries		(+)		-	3) (3) Correspondant signifie non équivalent à UL (carte jaune).
Résistance au feu (UL94)	correspondant à	HB		DIN IEC 60695-11-10;	3) L'information provient soit de la résine, le demi-produit, ou une estimation. Test individuel obligatoire suivant conditions d'application.

Les éléments et indications données reflètent l'état actuel de nos connaissances et ont pour but d'informer sur nos produits et leurs applications. Ils ne sont pas contractuels et ne représentent aucune assurance ni garantie sur la résistance chimique, la qualité des produits et leur commercialisation. Nos produits ne sont pas conçus pour une application d'implants dentaires ou médicaux. nous veillons à ce que nos produits soient libres de droit et d'exigences d'autrui reposant sur la propriété commerciale et intellectuelle. Les valeurs et informations correspondantes ne sont ni des minimum ni des maximum mais des valeurs moyennes qui peuvent être utilisées dans un but de comparaison préalable au choix d'une matière. Ces valeurs sont données dans le cadre de tolérances normales des propriétés des produits et ne donnent aucune garantie sur les valeurs de propriété. Elles ne doivent donc pas être utilisées à fin de spécification. A moins que autrement noté, ces valeurs soient déterminées par des test utilisant des références d'échantillons et de dimensions. Les propriétés dépendant des dimensions des pièces de "formage direct" (produit semi-fini), le matériel ne sera pas utilisé sans test aux conditions spécifiques et individuelles. Le client est seul responsable de la compatibilité et de la qualité des produits dans leurs applications et des tests et process préalables à l'utilisation. Les valeurs des fiches techniques sont revues et corrigées régulièrement. Les dernières corrections sont visibles sur [www.ensinger-online.com](http://www.ensinger-online.com). Tout droit de changement technique réservé.