

TECAMID 66/X GF50 black - División de semielaborados

Designación química

PA 66 (Poliamida 66)

Color

negro opaco

Densidad

1.61 g/cm³

Carga

fibra de vidrio

Características principales

- alta temperatura de deformación bajo carga (HDT)
- buena capacidad mecánica y térmica
- resistente a varios aceites y grasas
- elevada estabilidad dimensional
- elevada resistencia a la fatiga
- buena mecanizabilidad
- elevada resistencia mecánica
- muy resistente al creep

Sectores estratégicos

- ingeniería mecánica
- automoción
- electrónica

Información generada después de mecanizar (clima estándar en Alemania).

Propiedades mecánicas	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Resistencia a tracción	50mm/min	115	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1) Para ensayo de tracción: probeta tipo 1b
Módulo de elasticidad (ensayo a tracción)	1mm/min	8700	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1) (2) Para ensayo de flexión: distancia entre apoyos 64mm, probeta normalizada.
Tensión límite elástico	50mm/min	115	MPa	DIN EN ISO 527-2	(3) Probeta 10x10x10mm
Elongación a la fluencia	50mm/min	2	%	DIN EN ISO 527-2	(4) Probeta 10x10x50mm, rango del módulo entre 0.5 y 1% de compresión.
Elongación a rotura	50mm/min	2	%	DIN EN ISO 527-2	
Resistencia a flexión	2mm/min, 10 N	200	MPa	DIN EN ISO 178	(2)
Módulo de elasticidad (ensayo a flexión)	2mm/min, 10 N	9000	MPa	DIN EN ISO 178	
Resistencia a compresión	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10 N	28/56/141	MPa	EN ISO 604	(3)
Módulo de compresión	5mm/min, 10 N	6200	MPa	EN ISO 604	(4)
Dureza Shore	D	90		DIN EN ISO 868	
Propiedades térmicas	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Temperatura de transición vítrea		78	°C	DIN EN ISO 11357	(1)
Temperatura de fusión		256	°C	DIN EN ISO 11357	(2)
Temperatura de servicio	corto tiempo	200	°C		(2)
Temperatura de servicio	servicio continuo	130	°C		
Expansión térmica (CLTE)	23-60°C, long.	4	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Expansión térmica (CLTE)	23-100°C, long.	5	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Propiedades eléctricas	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Resistencia superficial específica		10 ¹⁴	Ω	-	(1) Debido al colorante negro y a la absorción de humedad del material, las propiedades de aislamiento eléctrico no pueden garantizarse al 100%, a pesar de que las mediciones individuales sugieran lo contrario.
Resistencia volumétrica específica		10 ¹⁴	Ω*cm	-	(1)
Otras propiedades	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Absorción de agua	24h / 96h (23°C)	0.1 / 0.2	%	DIN EN ISO 62	(1) (1) Ø ca. 50mm, h=13mm
Resistencia al agua caliente		-	-	-	(2) (2) - poca resistencia
Resistencia a la intemperie		(+)	-	-	(3) (3) (+) resistencia limitada
Resistencia a la llama (UL94)	listado	HB		DIN IEC 60695-11-10;	(4) (4) No aparece en el listado de UL (Tarjeta amarilla). La información se ha obtenido de la resina, el semielaborado o de una estimación. Debe probarse el material en las condiciones de la aplicación.

Toda nuestra información refleja el estado actual de nuestros conocimientos acerca de nuestros productos y sus aplicaciones. No aseguran ni garantizan la resistencia química, calidad de los productos y su comercialización de forma jurídicamente vinculante. No están diseñados para su uso en implantes médicos o dentales. Las patentes comerciales existentes han de ser respetadas. Los valores aportados son valores medios aproximados y sólo se pueden emplear para la comparación entre materiales. Estos valores están dentro del rango de tolerancia del producto. Por lo tanto, no deben emplearse en aplicaciones con requisitos específicos. Desde Ensinger siempre recomendamos que se pruebe el material antes de utilizarlo en la aplicación. A menos que se indique lo contrario, estos valores se han determinado a partir de materiales fabricados por extrusión y posteriormente mecanizados (barras de Ø40-60mm acorde con la DIN EN 15860). Como las propiedades dependen de las dimensiones y de la orientación del material (especialmente los reforzados con fibra de vidrio), el material no puede utilizarse sin un ensayo aparte bajo circunstancias específicas. El cliente es el único responsable de la calidad e idoneidad de los productos para la aplicación y tiene que probar la viabilidad y procesamiento antes de su uso. Las fichas técnicas están sujetas a una revisión periódica, la actualización más reciente la encontrará en www.ensingerplastic.com. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.