

TECAMID 6 FRT natural - 절삭 가공용 반제품

화학적 명칭

PA 6 (폴리아미드(Polyamide) 6)

색상

아이보리 불투명

밀도

1.19 g/cm³

보강제

난연제 (할로겐 프리)

주요 특징

- EN45545에 따라 테스트 완료
- FAR 25.853규정에 따른 난연 등급
- UL94 V-0에 따른 난연제
- 오일, 그리스 및 연료에 대한 내성
- 우수한 슬라이드성 및 내마모성
- 높은 강도
- 우수한 가공성

적용분야

- 항공기 및 우주 항공 기술
- 운송 산업
- 전자 제품
- 기계 공정
- 자동차 산업

기계적특성	조건	측정값	단위	기준	주석
인장 강도	50mm/분	79	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1) 인장 시험: 시편타입 1b
탄성률(인장 시험)	1mm/분	3900	MPa	DIN EN ISO 527-2	(2) 굴곡 시험: 64mm 간격 (span), 기준 시편
항복강도	50mm/분	79	MPa	DIN EN ISO 527-2	(3) 시편 10x10x10mm
신율	50mm/분	3	%	DIN EN ISO 527-2	(4) 시편 10x10x50mm, 압축계수 범위 0.5-1%
파단신율	50mm/분	3	%	DIN EN ISO 527-2	(5) 사르피 시험: 64mm 간격 (span), 기준 시편
굴곡 강도	2mm/분, 10 N	121	MPa	DIN EN ISO 178	(2)
탄성률(굴곡 시험)	2mm/분, 10 N	3900	MPa	DIN EN ISO 178	
압축 강도	1% / 2% 5mm/분, 10 N	15 / 34	MPa	EN ISO 604	(3)
압축 계수	5mm/분, 10 N	3300	MPa	EN ISO 604	(4)
충격 강도 (샤르피)	최대 7.5J	53	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	(5)
쇼어 경도	D	81		DIN EN ISO 868	
열적특성	조건	측정값	단위	기준	주석
유리 전이 온도		45	°C	DIN EN ISO 11357	(1)
융융 온도		221	°C	DIN EN ISO 11357	(1) 공공자료에서 확인.
사용 온도	단기	160	°C		(2) 공공자료에서 확인. 적용조건에 대한 개별 시험은 필수임.
사용 온도	장기	100	°C		(2)
전기적특성	조건	측정값	단위	기준	주석
표면저항	은 전극, 23°C, 12% r.h.	10 ¹⁴	Ω	-	(1) 공공자료에서 확인.
체적저항	은 전극, 23°C, 12% r.h.	10 ¹⁴	Ω*cm	-	(2) based on raw material data
트래킹 저항 (CTI)		600		DIN EN 60112	(2)
기타특성	조건	측정값	단위	기준	주석
온수/염기에 대한 저항성		(+)		-	(1) (+) 제한적 내성
내후성		-		-	(2) - 낮은 내성
가연성 (UL94)	목록 내 (1.5mm)	V0		DIN IEC 60695-11-10;	(3) compliant, tested on 3 mm thick test specimen
가연성		R22 HL1 HL2, R23 HL3		EN 45545-2:2016	(4) compliant, tested on 4 mm thick test specimen
가연성	두께 4mm	+		FAR 25.853	(5) compliant, tested on 4 mm thick test specimen
가연성	15 sec. Horizontal Bunsen Burner test, 25.853 (a) and Appendix F, Part I, para. (a)(1)(iv) and (v)	+		FAR 25.853	(6) compliant, tested on 4 mm thick test specimen
가연성	Heat Release, FAR Part 25, § 25.853 (d) and Appendix F, Part IV	+		FAR 25.853	(7) compliant, tested on 4 mm thick test specimen
가연성	Smoke density FAR Part 25, § 25.853 (d) and Appendix F, Part V	+		FAR 25.853	(6)
가연성	Gas Toxicity, as per Airbus directive ABD 0031	+		AITM 3.0005	(7)

여기에 기술된 정보와 내용은 당사의 최근 기술지식이 반영된 것이며, 당사의 제품과 적용분야에 대해 설명하고 있습니다. 이 내용들은 제품의 내화학적, 품질 및 가공성에 대해 법적으로 보장하지 않으며, 또한 당사의 제품들은 의료용 및 치과 임플란트용으로 사용되지 않고, 기존의 상업적용 사항을 준수합니다. 해당 수치값과 정보는 소재 선택을 위해 비교목적으로 사용되는 지침값으로 최소값 또는 최대값은 없습니다. 이 수치값은 제품특성에 대한 일반적인 허용범위 내의 값이며, 보증된 값이 아닙니다. 따라서 이 수치값을 특정 목적을 위해 사용해서는 안됩니다. 특별히 명시되지 않는 한, 이 수치값들은 기준 치수(일반적으로 DIN EN 15860에 따른 직경 40-60mm의 봉재)로 가공된 압출 시편 사이스를 테스트해서 얻은 결과치입니다. 반제품의 특성은 치수 및 유리섬유와 같은 보강체의 방향성(보강제품)에 따라 달라지므로, 특정상황에 맞는 테스트를 거친후 사용하기를 권장합니다. 따라서 고객은 최종 제품의 품질 및 적합성에 대해 전적으로 책임이 있으며, 사용 전 용법과 가공에 대한 테스트를 거쳐야 합니다. 당사는 물성표내의 수치들은 주기적으로 검토하고 있으며, 최신 업데이트는 www.ensingerplastics.com에서 확인할 수 있으며, 기술변경은 제한됩니다.

날짜: 2023/07/19

버전: AI