

## TECAMID 6 GF25 black - Semilavorati (tondi, lastre, tubi)

### Designazione Chimica

PA 6 (Poliammide 6)

### Colore

nero opaco

### Densità

1.33 g/cm<sup>3</sup>

### Additivi

fibre di vetro

### Caratteristiche principali

- resistenza meccanica molto elevata
- facilmente saldabile e incollabile
- resistente a diversi oli, grassi e carburanti
- buona lavorabilità
- elevata stabilità dimensionale
- buona temperatura di distorsione termica
- buona resistenza all'usura

### Settori di applicazione

- ingegneria meccanica
- industria automobilistica

Dati rilevati immediatamente dopo lavorazione meccanica (clima standard Germania).

Proprietà meccaniche	parametri	valore	unità	norma	commenti
Resistenza a trazione	50mm/min	96	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1) Per test di trazione: provino tipo 1b
Modulo elastico (prova di trazione)	1mm/min	5100	MPa	DIN EN ISO 527-2	(2) Per test di flessione: distanza supporti 64 mm, provino normato.
Tensione di snervamento a trazione	50mm/min	96	MPa	DIN EN ISO 527-2	(3) Provino 10x10x10 mm (4) Provino 10x10x50 mm, modulo rilevato tra 0,5 e 1% di compressione.
Allungamento a snervamento	50mm/min	9	%	DIN EN ISO 527-2	(5) Per test Charpy: distanza supporti 64 mm, provino normato.
Allungamento a rottura	50mm/min	11	%	DIN EN ISO 527-2	(6) Provino spessore 4 mm
Resistenza a flessione	2mm/min, 10 N	143	MPa	DIN EN ISO 178	
Modulo elastico (prova di flessione)	2mm/min, 10 N	4900	MPa	DIN EN ISO 178	
Resistenza a compressione	deformazione 1%/2%/5% 5mm/min, 10 N	/ 21/42/105	MPa	EN ISO 604	
Modulo elastico (prova di compressione)	5mm/min, 10 N	3900	MPa	EN ISO 604	
Resistenza agli urti (Charpy)	max. 7.5J	78	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1eU	
Durezza a penetrazione di sfera		230	MPa	ISO 2039-1	
Proprietà termiche	parametri	valore	unità	norma	commenti
Temperatura di transizione vetroso		49	°C	DIN EN ISO 11357	(1) Da fonte pubblica.
Temperatura di fusione		217	°C	DIN EN ISO 11357	(2) Da fonte pubblica. Sono necessari test individuali specifici secondo le condizioni applicative.
Temperatura di esercizio a breve termine		180	°C		(2)
Temperatura di esercizio a lungo termine		100	°C		
Dilatazione termica (CLTE)	23-60°C, long.	7	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1,2	
Dilatazione termica (CLTE)	23-100°C, long.	8	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	DIN EN ISO 11359-1,2	
Calore specifico		1.4	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008	
Conducibilità termica		0.40	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008	
Proprietà elettriche	parametri	valore	unità	norma	commenti
Resistività superficiale		10 <sup>14</sup>	Ω	-	(1) Due to the black colourant and moisture uptake of the material the electrical insulation properties cannot be 100% guaranteed, despite single measurements suggesting otherwise.
Resistività di volume		10 <sup>14</sup>	Ω*cm	-	(1)
Altre proprietà	parametri	valore	unità	norma	commenti
Assorbimento d'acqua	24h / 96h (23°C)	0.2 / 0.3	%	DIN EN ISO 62	(1) Ø ca. 50mm, h=13mm (2) (+) Resistenza limitata (3) (+) Resistenza limitata (4) Corrispondente significa che non è indicato nell'elenco ufficiale UL (yellow card). L'informazione può provenire dalla materia prima, dal semilavorato o da una stima. Sono necessari test individuali specifici secondo le condizioni applicative.
Resistenza all'acqua calda / soluzioni alcaline		(+)	-	-	(2)
Resistenza agli agenti atmosferici		(+)	-	-	(3)
Infiammabilità (UL94)	corrispondente a	HB	-	DIN IEC 60695-11-10;	(4)

I dati e le informazioni da noi fornite corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed il loro scopo è di dare informazioni in merito ai nostri prodotti e alle loro possibilità di utilizzo. Qualsiasi informazione fornita non è quindi da intendersi come assicurazione giuridicamente vincolante o come garanzia della resistenza chimica, della natura dei prodotti o della negoziabilità dei beni. I nostri prodotti non sono destinati ad essere usati negli impianti medicali e dentali. Le proprietà intellettuali o commerciali esistenti (brevetti, disegni o modelli depositati e/o registrati, diritti d'autore e altri diritti) devono essere rispettate. Le informazioni e i valori indicati non corrispondono a valori minimi o massimi, ma sono da intendersi come linee guida da utilizzarsi principalmente come parametri di confronto per la selezione del materiale. Questi dati rientrano all'interno dei valori di tolleranza per le nostre proprietà di prodotto e non rappresentano valori minimi garantiti, dunque non costituiscono da soli alcuna base sufficiente per specifiche di progetto. Se non diversamente specificato, questi valori sono stati rilevati mediante test di laboratorio su dimensioni e provini standardizzati ricavati mediante lavorazione meccanica da semilavorati estrusi (tipicamente barre con diametro 40-60 mm secondo DIN EN 15860). Poiché le proprietà dipendono dalle dimensioni dei semilavorati e dall'orientamento dei componenti (specialmente nei gradi rinforzati), il materiale non può essere utilizzato senza ulteriori test separati in condizioni specifiche. Il Cliente è l'unico responsabile della qualità e dell'idoneità dei prodotti per l'applicazione e deve testare l'impiego e le lavorazioni prima dell'uso. I valori contenuti nelle Schede Tecniche sono soggetti a revisione periodica, potete trovare la versione più recente sul sito [www.ensingerplastics.com](http://www.ensingerplastics.com). Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche tecniche.