

TECAMID 6 MO black - División de semielaborados (barras, placas, tubos)

Designación química

PA 6 (Poliamida 6)

Color

negro opaco

Densidad

1.14 g/cm³

Carga

bisulfuro de molibdeno

Características principales

- buenas propiedades tribológicas
- alta resistencia mecánica
- buenas propiedades al desgaste
- Alta tenacidad
- resistente a varios aceites y grasas
- dureza de la superficie mejorada

Sectores estratégicos

- ingeniería mecánica
- automoción

Información generada después de mecanizar (clima estándar en Alemania).

Propiedades mecánicas	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Resistencia a tracción	50mm/min	84	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1) Para ensayo de tracción: probeta tipo 1b
Módulo de elasticidad (ensayo a tracción)	1mm/min	3300	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1)
Tensión límite elástico	50mm/min	82	MPa	DIN EN ISO 527-2	(2) Para ensayo a flexión: distancia entre apoyos 64mm, espécimen normalizado.
Elongación a la fluencia	50mm/min	5	%	DIN EN ISO 527-2	(3) Probeta 10x10x10mm
Elongación a rotura	50mm/min	37	%	DIN EN ISO 527-2	(4) Probeta 10x10x50mm, el rango de compresión entre 0.5 y 1%
Resistencia a flexión	2mm/min, 10 N	110	MPa	DIN EN ISO 178	(2)
Módulo de elasticidad (ensayo a flexión)	2mm/min, 10 N	3100	MPa	DIN EN ISO 178	(5) Para el ensayo Charpy: separación soportes 64mm, espécimen normalizado. n.b: no rompe
Resistencia a compresión	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10N	17/32/79	MPa	EN ISO 604	(3)
Módulo de compresión	5mm/min, 10 N	2900	MPa	EN ISO 604	(4)
Resistencia al impacto (Charpy)	máx. 7,5J	n.b.	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	(5)
Resistencia al impacto entallado (Charpy)	max. 7,5J	5	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eA	
Dureza Shore	D	79		DIN EN ISO 868	
Propiedades térmicas	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Temperatura de transición vítrea		51	°C	DIN EN ISO 11357	(1)
Temperatura de fusión		220	°C	DIN EN ISO 11357	(1) Encontrado en dominio público.
Temperatura de servicio	poco tiempo	160	°C		(2) Encontrado en dominio público. Es obligatorio probar el material en las condiciones de la aplicación.
Temperatura de servicio	servicio continuo	100	°C		
Expansión térmica (CLTE)	23-60°C, long.	8	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Expansión térmica (CLTE)	23-100°C, long.	8	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Calor específico		1.6	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008	
Conductividad térmica		0.37	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008	
Propiedades eléctricas	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Resistencia superficial específica	Electrodo de platino, 23°C, 50% h.r.	10 ¹⁴	Ω	-	(1) Probeta espesor 20mm
Resistencia volumétrica específica	Electrodo de platino, 23°C, 12% h.r.	10 ¹⁴	Ω*cm	-	(2) Due to the black colourant and moisture uptake of the material the electrical insulation properties cannot be 100% guaranteed, despite single measurements suggesting otherwise.
Rigidez dieléctrica	23°C, 50% h.r.	30	kV/mm	ISO 60243-1	(3) Probeta espesor 1mm
Resistencia al tracking (CTI)	Electrodo de platino, 23°C, 50% h.r., solv. A	600	V	DIN EN 60112	
Otras propiedades	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Absorción de agua	24h / 96h (23°C)	0.3 / 0.6	%	DIN EN ISO 62	(1) Ø ca. 50mm, h=13mm
Resistencia al agua caliente		(+)		-	(2) (+)resistencia limitada
Resistencia a la intemperie		(+)			(3) No aparece en el listado de UL. La información se ha obtenido de la resina, el semielaborado o de una estimación. Se recomienda hacer un ensayo en las mismas condiciones de la aplicación.
Resistencia a la llama (UL94)	correspondiente a	HB		DIN IEC 60695-11-10;	(3)

Toda nuestra información refleja el estado actual de nuestros conocimientos acerca de nuestros productos y sus aplicaciones. No aseguran ni garantizan la resistencia química, calidad de los productos y su comercialización de forma jurídicamente vinculante. No están diseñados para su uso en implantes médicos o dentales. Las patentes comerciales existentes han de ser respetadas. Los valores aportados son valores medios aproximados y sólo se pueden emplear para la comparación entre materiales. Estos valores están dentro del rango de tolerancia del producto. Por lo tanto, no deben emplearse en aplicaciones con requisitos específicos. Desde Ensinger siempre recomendamos que se pruebe el material antes de utilizarlo en la aplicación. A menos que se indique lo contrario, estos valores se han determinado a partir de materiales fabricados por extrusión y posteriormente mecanizados (barras de Ø40-60mm acorde con la DIN EN 15860). Como las propiedades dependen de las dimensiones y de la orientación del material (especialmente los reforzados con fibra de vidrio), el material no puede utilizarse sin un ensayo aparte bajo circunstancias específicas. El cliente es el único responsable de la calidad e idoneidad de los productos para la aplicación y tiene que probar la viabilidad y procesamiento antes de su uso. Las fichas técnicas están sujetas a una revisión periódica, la actualización más reciente la encontrará en www.ensinger.es. Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.

