

## TECANAT natural - Yarı Mamul

### **Kimyasal Tanım**

PC (Polikarbonat)

### **Renk**

saydam

### **Yoğunluk**

1.19 g/cm<sup>3</sup>

### **Temel özellikler**

- yüksek topluk
- elektriksel yalıtkanlık
- iyi işlenebilirlik
- kolay parlatılır
- iyi yük altında deformasyon sıcaklığı
- stres çatlağına karşı hassas
- iyi kaynaklanabilme ve yapıştırılabilme

### **Hedef Sektörler**

- makine mühendisliği
- elektronik
- gıda teknolojisi
- otomotiv sektörü

### **Mekanik özellikler**

| <b>parametre</b>                 | <b>değer</b>                  | <b>birim</b> | <b>norm</b>       | <b>yorum</b>          |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Cekme mukavemeti                 | 50 mm/dk                      | 69           | MPa               | DIN EN ISO 527-2      |
| Elastisite modülü (çekme testi)  | 1mm/min                       | 2200         | MPa               | DIN EN ISO 527-2 1)   |
| Akma mukavemeti                  | 50 mm/dk                      | 69           | MPa               | DIN EN ISO 527-2      |
| Akma uzaması                     | 50 mm/dk                      | 6            | %                 | DIN EN ISO 527-2      |
| Kopmadaki uzama                  | 50 mm/dk                      | 90           | %                 | DIN EN ISO 527-2      |
| Eğilme mukavemeti                | 2mm/dk, 10 N                  | 97           | MPa               | DIN EN ISO 178 2)     |
| Eğilme modülü (eğilme testi)     | 2mm/dk, 10 N                  | 2300         | MPa               | DIN EN ISO 178        |
| Sıkıştırma kuvveti               | 1% / 2% / 5%<br>5mm/min, 10 N | 16/29/64     | MPa               | EN ISO 604 3)         |
| Sıkıştırma modülü                | 5mm/dk, 10 N                  | 2000         | MPa               | EN ISO 604 4)         |
| Darbe dayanımı (Charpy)          | maks. 7.5 J                   | n.b.         | kJ/m <sup>2</sup> | DIN EN ISO 179-1eU 5) |
| Çentikli darbe dayanımı (Charpy) | maks. 7.5 J                   | 14           | kJ/m <sup>2</sup> | DIN EN ISO 179-1eA    |
| Shore sertlik                    | D                             | 82           |                   | DIN EN ISO 868        |

### **Termal özellikler**

| <b>parametre</b>       | <b>değer</b>        | <b>birim</b> | <b>norm</b>                      | <b>yorum</b>         |
|------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|
| Camsı geçiş sıcaklığı  | 149                 | °C           | DIN EN ISO 11357                 | 1)                   |
| Erime sıcaklığı        | n.a.                | °C           | DIN EN ISO 11357                 | 2)                   |
| Çalışma sıcaklığı      | kısa dönem          | 140          | °C                               | 3)                   |
| Çalışma sıcaklığı      | uzun dönem          | 120          | °C                               |                      |
| Termal genleşme (CLTE) | 23-60°C, boylamsal  | 8            | 10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup> | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| Termal genleşme (CLTE) | 23-100°C, boylamsal | 8            | 10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup> | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| Özgül ısı              | 1.3                 | J/(g*K)      | ISO 22007-4:2008                 |                      |
| Termal iletkenlik      | 0.25                | W/(K*m)      | ISO 22007-4:2008                 |                      |

### **Elektriksel özellikler**

| <b>parametre</b> | <b>değer</b>     | <b>birim</b> | <b>norm</b> | <b>yorum</b> |
|------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| yüzeysel direnç  | 10 <sup>14</sup> | Ω            | -           |              |
| hacimsel direnç  | 10 <sup>14</sup> | Ω*cm         | -           |              |

### **Diğer özellikler**

| <b>parametre</b>           | <b>değer</b>           | <b>birim</b> | <b>norm</b>          | <b>yorum</b>     |
|----------------------------|------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| Nem emilimi                | 24sa / 96sa (23°C)     | 0.03 / 0.06  | %                    | DIN EN ISO 62 1) |
| Sıcak suya/bazlara dayanım | -                      | -            | -                    | 2)               |
| Hava koşullarına dayanıklı | (+)                    | -            | -                    | 3)               |
| Alevlenebilirlik (UL94)    | listede (0.4 ve 1.5mm) | HB           | DIN IEC 60695-11-10; |                  |

Paylaştığımız bilgilerimiz ve beyanlarımız, mevcut bilgimizi ve tecrübeimizi yansıtır ve ürünlerimiz ve uygulamaları hakkında bilgi verir. Kimyasal dayanımı, ürünlerin kalitesini ve satılabilirliklerini yasal olarak bağlayıcı bir şekilde garanti etmezler. Ürünlerimiz medikal veya dental implantlarda kullanım için tanımlanmış değildir. Mevcut ticari patentlere dikkat edilmelidir. Karşılık gelen değerler ve bilgiler minimum veya maksimum değer değildir, ancak öncelikli olarak malzeme seçiminde karşılaşılma amacıyla kullanılabilen kılavuz değerlerdir. Bu değerler, ürün özelliklerinin normal tolerans aralığı içindedir ve garanti ölçüde değerlerini temsil etmez. Bu nedenle şartname amaçları için kullanılmayacaktır. Aksi belirtildiği sürece, bu değerler ekstrüde edilmiş ve işlenmiş numune üzerinde referans boyutlarında (tipik olarak DIN EN 15860 a göre çapı 40-60 mm olan çubuklar) yapılan testlerle belirlendi. Özellikler yarı mamul ürünlerin boyutlarına ve bilesen içerişindeki yönelme (özellikle güçlendirilmiş sınıflarda) bağlı olduğundan, malzeme, özel koşullar altında ayrı bir test yapılmadan kullanılamaz. Uygulama için ürünlerin kalitesinden ve uygunluğundan yalnızca müşteri sorumludur ve kullanıldından önce kullanım ve işlemeyi test etmek zorundadır. Veri sayfası değerleri periyodik incelemeye tabidir, en son güncelleme [www.ensingerplastics.com](http://www.ensingerplastics.com) adresinde bulunabilir. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.