

TECAPAI CM XP440 black-green - Semilavorati (tondi, lastre, tubi)

Designazione Chimica

PAI (Poliammide-immide)

Colore

nero-verde opaco

Densità

1.46 g/cm³

Additivi

grafite, PTFE

Processo produttivo: stampaggio per compressione

Caratteristiche principali

- eccellente resistenza chimica
- ottima resistenza all'usura
- stabilità termica molto buona
- eccellente stabilità dimensionale
- buona lavorabilità

Settori di applicazione

- industria Oil & Gas
- industria chimica e di raffinazione
- ingegneria dei processi chimici
- ingegneria dei processi
- tecnologia aerospaziale e dei velivoli

Proprietà meccaniche	parametri	valore	unità	norma	commenti
Modulo elastico (prova di trazione)	1mm/min	4300	MPa	DIN EN ISO 527-2	1)
Tensione di rottura a trazione	5mm/min	82	MPa	DIN EN ISO 527-2	
Allungamento a rottura	5mm/min	4,7	%	DIN EN ISO 527-2	
Resistenza a flessione	2mm/min, 10 N	134	MPa	DIN EN ISO 178	2)
Modulo elastico (prova di flessione)	2mm/min, 10 N	4000	MPa	DIN EN ISO 178	
Resistenza a compressione	deformazione 1%/2%/5%	13/33/87	MPa	EN ISO 604	3)
Resistenza agli urti (Charpy)	max. 7,5J	34	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	4)
Durezza a penetrazione di sfera		193	MPa	ISO 2039-1	5)
Durezza Shore	scala D	88		DIN EN ISO 868	
Proprietà termiche	parametri	valore	unità	norma	commenti
Temperatura di transizione vetrosa		283	°C	DIN EN ISO 11357	
Dilatazione termica (CLTE)	23-60°C, longitudinale	3,5	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1:2	
Dilatazione termica (CLTE)	23-100°C, longitudinale	3,5	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1:2	
Altre proprietà	parametri	valore	unità	norma	commenti
Assorbimento di umidità	24h / 96h (23°C)	0,3 / 0,5	%	DIN EN ISO 62	
Infiammabilità (UL94)	3,3 mm	V0		-	

I dati e le informazioni da noi fornite corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed il loro scopo è di dare informazioni in merito ai nostri prodotti e alle loro possibilità di utilizzo. Qualsiasi informazione fornita non è quindi da intendersi come assicurazione giuridicamente vincolante o come garanzia della resistenza chimica, della natura dei prodotti o della negoziabilità dei beni. I nostri prodotti non sono destinati ad essere usati negli impianti medicali e dentali. Le proprietà intellettuali o commerciali esistenti (brevetti, disegni o modelli depositati e/o registrati, diritti d'autore e altri diritti) devono essere rispettate. Le informazioni e i valori indicati non corrispondono a valori minimi o massimi, ma sono da intendersi come linee guida da utilizzarsi principalmente come parametri di confronto per la selezione del materiale. Questi dati rientrano all'interno dei valori di tolleranza per le nostre proprietà di prodotto e non rappresentano valori minimi garantiti, dunque non costituiscono da soli alcuna base sufficiente per specifiche di progetto. Se non diversamente specificato, questi valori sono stati rilevati mediante test di laboratorio su dimensioni e provini standardizzati ricavati mediante lavorazione meccanica da semilavorati stampati per compressione (tipicamente barre con diametro 40-60 mm secondo DIN EN 15860). Poiché le proprietà dipendono dalle dimensioni dei semilavorati e dall'orientamento dei componenti (specialmente nei gradi rinforzati), il materiale non può essere utilizzato senza ulteriori test separati in condizioni specifiche. Il Cliente è l'unico responsabile della qualità e dell'idoneità dei prodotti per l'applicazione e deve testare l'impiego e le lavorazioni prima dell'uso. I valori contenuti nelle Schede Tecniche sono soggetti a revisione periodica, potete trovare la versione più recente sul sito www.ensingerplastics.com. Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche tecniche.