

TECAPEEK CF30 black - Sklad polotovarů

Chemické označení

PEEK (Polyetheretherketon)

Barva

černý neprůhledný

Hustota

1.38 g/cm³

Plniva

uhlíková vlákna

Hlavní funkce

- dobrá chemická odolnost
- zlepšená houževnatost
- inherentní zpomalovač hoření
- odolný proti hydrolyze a přehřáté páře
- velmi vysoká tuhost
- velmi vysoká odolnost proti tečení
- vysoká rozměrová stabilita
- odolnost proti vysokým energetickým zářením

Cílený průmysl

- strojní inženýrství
- ropný a plynárenský průmysl
- chemická technologie
- automobilový průmysl
- Letecké a palubní technologie
- vakuová technologie

Mechanické vlastnosti	parametr	hodnota	jednotka	norma	komentář
Pevnost v tahu	50mm/min	112	MPa	DIN EN ISO 527-2	(1) For tensile test: specimen type 1b
Modul pružnosti (tahová zkouška)	1mm/min	6000	MPa	DIN EN ISO 527-2	(2) For flexural test: support span 64mm, norm specimen.
Prodloužení v momentě prasknutí	50mm/min	10	%	DIN EN ISO 527-2	(3) Specimen 10x10x10mm
Pevnost v ohybu	2mm/min, 10 N	184	MPa	DIN EN ISO 178	(4) For Charpy test: support span 64mm, norm specimen.
Moduly elasticity (zkouška ohybem)	2mm/min, 10 N	6100	MPa	DIN EN ISO 178	
Síla komprese	1% / 2% / 5% 5mm/min, 10 N	25/47/111	MPa	EN ISO 604	
Nárazová síla (Charpy)	max. 7,5J	92	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1eU	
Tvrdost podle Shora	D	90		DIN EN ISO 868	
Teplotní vlastnosti	parametr	hodnota	jednotka	norma	komentář
Teplota skelného přechodu		147	°C	DIN EN ISO 11357	(1) Found in public sources.
Teplota tání		341	°C	DIN EN ISO 11357	(2) Found in public sources.
Provozní teplota	short term	300	°C		Individual testing regarding application conditions is mandatory.
Provozní teplota	long term	260	°C		
Teplotní roztažnost (CLTE)	23-60°C, long.	4	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Teplotní roztažnost (CLTE)	23-100°C, long.	4	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Teplotní roztažnost (CLTE)	100-150°C, long.	6	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	
Specifické teplo		1.2	J/(g*K)	ISO 22007-4:2008	
Teplotní vodivost		0.66	W/(K*m)	ISO 22007-4:2008	
Elektrické vlastnosti	parametr	hodnota	jednotka	norma	komentář
Specifický povrchový odpor		10 ³ - 10 ¹²	Ω	DIN EN 61340-2-3	
Zvláštní odolnost		10 ³ - 10 ¹²	Ω*cm	DIN EN 61340-2-3	
Ostatní vlastnosti	parametr	hodnota	jednotka	norma	komentář
Absorbce vody	24h / 96h (23°C)	0.02 / 0.03	%	DIN EN ISO 62	(1) Ø ca. 50mm, h=13mm
Odolnost vůči horké vodě		+	-	-	(2) + good resistance
Odolnost vůči povětrnostním vlivům		-	-	-	(3) - poor resistance
Hořlavost (UL94)	corresponding to	V0		DIN IEC 60695-11-10;	(4) Corresponding means no listing at UL (yellow card). The information might be taken from resin, stock shape or estimation. Individual testing regarding application conditions is mandatory.

→ TECAPEEK products may be based on Victrex® PEEK or Solvay KetaSpire® polymer

Uvedené informace a prohlášení odrážejí současný stav našich znalostí a informují o našich produktech a jejich aplikacích. Právně závazným způsobem nezaručují ani nezaručují chemickou odolnost, kvalitu výrobků a jejich prodejnost. Naše výrobky nejsou definovány pro použití v lékařských nebo zubních implantátech. Je třeba dodržovat stávající komerční patenty. Odpovídající hodnoty a informace nejsou žádné minimální nebo maximální hodnoty, ale směrné hodnoty, které lze použít především pro účely srovnání pro výběr materiálu. Tyto hodnoty jsou v rozsahu normální tolerance vlastností produktu a nepředstavují zaručené hodnoty vlastností. Proto se nesmějí používat pro účely specifikace. Pokud není uvedeno jinak, byly tyto hodnoty stanoveny zkouškami při referenčních rozměrech (typicky tyče o průměru 40-60 mm podle DIN EN 15860) na extrudovaném a opracovaném vzorku. Protože vlastnosti závisí na rozměrech polotovarů a orientaci v konstrukční součásti (zejména ve vyztužených ocelích), nelze materiál za zvláštních okolností použít bez samostatného testování. Za kvalitu a vhodnost produktů pro danou aplikaci nese výhradní odpovědnost zákazník a musí před použitím otestovat použití a zpracování. Hodnoty datových listů jsou pravidelně přezkoumávány, nejnovější aktualizaci najdete na www.ensingerplastics.com. Technické změny vyhrazeny.