

TECASINT 1061 black - Félkész termékek (rudak, lemezek, csövek)

Kémiai megnevezés

PI (Polimid)

Szín

fekete

Sűrűség

1.48 g/cm³

Töltőanyag

15% grafit, 10% PTFE

Főbb jellemzők

- nagyon jó csúszási és kopási tulajdonságok
- nagy termikus és mechanikai teherbírás
- jó kopásállóság
- nagy energiájú sugárzással szembeni ellenállás
- jó vegyszerállóság
- hidrolízisre érzékeny a magasabb hőmérsékleti tartományban

Alkalmazási területek

- járműipar
- repülőgép- és űrtechnológia
- szállítópálya
- gépgyártás
- finommechanika
- textilipar
- vákuumtechnika

Mechanikai tulajdonságok	Paraméter	Érték	ME	Vizsgálat	Megjegyzés
Folyáshatár	50 mm/min	77	MPa	DIN EN ISO 527-1	(1) eU (2) eA
E-modulus húzás	50 mm/min	4400	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Szakadási nyúlás	50 mm/min	2.9	%	DIN EN ISO 527-1	
Hajlító szilárdság	10 mm/min	120	MPa	DIN EN ISO 178	
E-modulus hajlítás	10 mm/min	4000	MPa	DIN EN ISO 178	
Szakadási nyúlás (hajlítóvizsgálat)	10 mm/min	3.6	%	DIN EN ISO 178	
Nyomó szilárdság	10 mm/min	170	MPa	EN ISO 604	
Ütésállóság (Charpy)	max 7.5 J	25.8	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1	1)
Hornnyolt ütésállóság (Charpy)	max 7.5 J	3.9	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1	2)
Shore keménység	Shore D	85		DIN EN ISO 868	
Hőtani tulajdonságok	Paraméter	Érték	ME	Vizsgálat	Megjegyzés
Üvegesedési hőmérséklet		353	°C	-	1) (1) DMA, maximális veszteségtényező tan d
További tulajdonságok	Paraméter	Érték	ME	Vizsgálat	Megjegyzés
Vízfelvétel	24 óra vízben, 23°C	0.64	%	DIN EN ISO 62	(1) Megfelel jelentése, hogy nem szerepel az UL listán (yellow card). Az információk származhatnak nyersanyagból, félkész termékből vagy becsülből, és nem használhatók fel az alkalmazási feltételek egyedi vizsgálatára nélkül.
Vízfelvétel	24 óra vízben, 80°C	1.82	%	DIN EN ISO 62	
Éghetőség (UL94)	megfelel	V0		DIN IEC 60695-11-10;	1)

→ A TECASINT 1000 sorozat jelentős vízfelvételt mutat. Az alkatrészeket elő kell szárítani, mielőtt gyorsan 200 °C fölé melegítik (szárítási folyamat: 2 óra 3 mm falvastagságonként 150 °C-on).

Információink és nyilatkozataink ismereteink jelenlegi állását tükrözik, és tájékoztatnak termékeinkről és azok alkalmazásáról. Nem biztosítjuk vagy garantáljuk a vegyi ellenállást, a termékek minőségét és kereskedelmi értékesíthetőségét jogilag kötelező módon. Termékeinket nem határozzák meg orvosi vagy fogászati implantátumokban való felhasználásra. A meglévő kereskedelmi szabadalmakat be kell tartani. A megfelelő értékek és információk nem minimum- vagy maximumértékek, hanem irányadó értékek, amelyek elsősorban összehasonlítási célokra használhatók az anyagválasztás során. Ezek az értékek a terméktulajdonságok normál tűréshatárán belül vannak, és nem jelentenek garantált tulajdonságértékeket. Ezért nem használhatók specifikációs célokra. Eltérő megjegyzés hiányában ezeket az értékeket referenciaméreteken és megmunkált mintadarabokon végzett vizsgálatokkal határozták meg. Mivel a tulajdonságok függnek a félkész termékek méreteitől és az alkatrészben való tájolástól (különösen a megerősített fajtáknál), az anyagot egyedi körülmények között külön vizsgálat nélkül nem szabad felhasználni. A termékek minőségéért és az alkalmazáshoz való alkalmasságáért kizárólag a megrendelő felelős, és a felhasználás és a feldolgozás előtt a felhasználást kell tesztelnie. Az adatlap értékek időszakos felülvizsgálatnak vannak alávetve, a legfrissebb frissítés a www.ensinger-online.com oldalon található. A műszaki változtatások fenntartva.