

TECASINT 2011 natural - Halvfabrikata

Kemisk betegnelse

PI (Polyimid)

Farve

brun na

1.38 g/cm³

Vigtigste egenskaber

- meget god termisk stabilitet
- høj termisk og mekanisk kapacitet
- lav afgasning
- meget god elektrisk isolering
- resistens overfor højenergi stråling
- god kemisk resistens
- høj kryberesistens
- sensitiv overfor hydrolyse ved højere varme

Målsegmenter

- mekanisk industri
- præcisionindustri
- Luft- og rumfartsteknologi
- Kryogene anvendelser
- elektronik
- elektrisk fremstilling
- medicoteknologi
- halvlederteknologi
- vacuum teknologi

Mekaniske egenskaber

| | parameter | værdi | enhed | norm | kommentar |
|-----------------------------------|----------------------|-------|-------------------|------------------|---|
| Trækstyrke | 50 mm/min | 130 | MPa | DIN EN ISO 527-1 | (1) eU (2) eA (3) Specimen in 4mm thickness |
| Elasticitetsmodul (tensile test) | 1 mm/min | 3600 | MPa | DIN EN ISO 527-1 | |
| Brudforlængelse | 50 mm/min | 8 | % | DIN EN ISO 527-1 | |
| Bøjningsstyrke | 10 mm/min | 177 | MPa | DIN EN ISO 178 | |
| Elasticitetsmodul (flexural test) | 2 mm/min | 3600 | MPa | DIN EN ISO 178 | |
| Kompressionsstyrke | 10 mm/min | 470 | MPa | EN ISO 604 | |
| Kompressionsstyrke | 10mm/min, 10% strain | 170 | MPa | EN ISO 604 | |
| Kompressionsmodul | 1 mm/min | 3430 | MPa | EN ISO 604 | |
| Kompressionsresistens ved brud | 10 mm/min | 55 | % | EN ISO 604 | |
| Slagstyrke (Charpy) | max 7.5 J | 87.9 | kJ/m ² | DIN EN ISO 179-1 | 1) |
| Slagstyrke med kærv (Charpy) | max 7.5 J | 9.3 | kJ/m ² | DIN EN ISO 179-1 | 2) |
| Shore hårdhed | Shore D | 90 | | DIN EN ISO 868 | |
| Kugletrykshårdhed | | 260 | MPa | ISO 2039-1 | 3) |

Termiske egenskaber

| | parameter | værdi | enhed | norm | kommentar |
|--------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|------------|-----------|
| Glasovergangstemperatur | | 352 | °C | - | 1) |
| Varmeafbøningstemperatur | 1.80 MPa | 319 | °C | DIN 53 461 | |
| Termisk udvidelse (CLTE) | 50-200°C | 4.4 / 4.3 | 10 ⁻⁵ K ⁻¹ | DIN 53 752 | 2) |
| Termisk udvidelse (CLTE) | 200-300°C | 5.1 / 5.1 | 10 ⁻⁵ K ⁻¹ | DIN 53 752 | 3) |
| Specifik varme | | 0.925 | J/(g*K) | - | |
| Termisk ledeevne | 40°C | 0.22 | W/(K*m) | ISO 8302 | |

Elektriske egenskaber

| | parameter | værdi | enhed | norm | kommentar |
|----------------------------|-----------|------------------|---------------------|---------------|-----------|
| Specifik overlademodstand | 23°C | 10 ¹⁵ | Ω | DIN IEC 60093 | |
| Specifik volumen resistens | 23°C | 10 ¹⁵ | Ω*cm | DIN IEC 60093 | |
| Elektrisk styrke DC | 23°C | 34.3 | KV*mm ⁻¹ | ISO 60243-1 | |
| Dielektrisk konstant | 100 Hz | 3.5 | | DIN VDE 0303 | |
| Dielektrisk konstant | 1 kHz | 3.5 | | DIN VDE 0303 | |
| Dielektrisk konstant | 10 kHz | 3.4 | | DIN VDE 0303 | |
| Dielektrisk konstant | 100 kHz | 3.4 | | DIN VDE 0303 | |

Andre egenskaber

| | parameter | værdi | enhed | norm | kommentar |
|---------------------------|---------------------|--------|-------|----------------------|-----------|
| Vandabsorption | 24 h in water, 23°C | 0.47 | % | DIN EN ISO 62 | |
| Vandabsorption | 24 h in water, 80°C | 1.65 | % | DIN EN ISO 62 | |
| Outgassing in high vacuum | | passed | | ECSS-Q-70-02 | |
| Brandbarhed (UL94) | corresponding to | V0 | | DIN IEC 60695-11-10; | 1) |

→ TECASINT 2000 SERIEN VISER SIGNIFIKANT VANDOPTAG. DELE SKAL FOR-TØRRES, FØR OPVARMNING TIL OP OVER 200 GRADER CELSIUS
(tørreproces: 2 timer per 3 mm. vægtkølelse ved 150 grader Celsius)

(1) Corresponding means no listing at UL (yellow card). The information might be taken from resin, stock shape or estimation. Individual testing regarding application conditions is mandatory.