

TECASINT 2011 natural - Semilavorati (tondi, lastre, tubi)

Designazione Chimica

PI (Polimide)

Colore
marrone

Densità
1.38 g/cm³

Caratteristiche principali

- stabilità termica molto buona
- elevata capacità termica e meccanica
- basso degasaggio
- isolamento elettrico molto buono
- resistente alle radiazioni ad alta energia
- buona resistenza chimica
- elevata resistenza al creep
- sensibile all'idrolisi a temperature elevate

Settori di applicazione

- ingegneria meccanica
- ingegneria di precisione
- tecnologia aerospaziale e dei velivoli
- ingegneria criogenica
- elettronica
- ingegneria elettrica
- tecnologia medicale
- tecnologia dei semiconduttori
- tecnologia del vuoto

Proprietà meccaniche	parametri	valore	unità	norma	commenti
Resistenza a trazione	50 mm/min	130	MPa	DIN EN ISO 527-1	(1) eU
Modulo elastico (prova di trazione)	1 mm/min	3600	MPa	DIN EN ISO 527-1	(2) eA
Allungamento a rottura	50 mm/min	8	%	DIN EN ISO 527-1	(3) Specimen in 4mm thickness
Resistenza a flessione	10 mm/min	177	MPa	DIN EN ISO 178	
Modulo elastico (prova di flessione)	2 mm/min	3600	MPa	DIN EN ISO 178	
Resistenza a compressione	10 mm/min, a rottura, 23°C	470	MPa	EN ISO 604	
Resistenza a compressione	10 mm/min, deformazione 10%, 23°C	170	MPa	EN ISO 604	
Modulo elastico (prova di compressione)	1 mm/min	3430	MPa	EN ISO 604	
Deformazione a compressione a rottura	10 mm/min	55	%	EN ISO 604	
Resistenza agli urti (Charpy)	max 7.5 J	87.9	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1	1)
Resistenza agli urti con intaglio (Charpy)	max 7.5 J	9.3	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1	2)
Durezza Shore	Shore D	90		DIN EN ISO 868	
Durezza a penetrazione di sfera		260	MPa	ISO 2039-1	3)
Proprietà termiche	parametri	valore	unità	norma	commenti
Temperatura di transizione vetrosa		352	°C	-	1)
Temperatura di distorsione	1.80 MPa	319	°C	DIN 53 461	(1) DMA, fattore di perdita massimo tan δ
Dilatazione termica (CLTE)	50-200°C	4.4 / 4.3	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	(2) Dilatazione termica su asse XY / Z
Dilatazione termica (CLTE)	200-300°C	5.1 / 5.1	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	(3) Dilatazione termica su asse XY / Z
Calore specifico		0.925	J/(g·K)	-	
Conducibilità termica	40°C	0.22	W/(K·m)	ISO 6302	
Proprietà elettriche	parametri	valore	unità	norma	commenti
Resistività superficiale	23°C	10 ¹⁵	Ω	DIN IEC 60093	
Resistività di volume	23°C	10 ¹⁵	Ω·cm	DIN IEC 60093	
Rigidità dielettrica (corrente continua)	23°C	34.3	kV·mm ⁻¹	ISO 60243-1	
Costante dielettrica	100 Hz	3.5		DIN VDE 0303	
Costante dielettrica	1 kHz	3.5		DIN VDE 0303	
Costante dielettrica	10 kHz	3.4		DIN VDE 0303	
Costante dielettrica	100 kHz	3.4		DIN VDE 0303	
Altre proprietà	parametri	valore	unità	norma	commenti
Assorbimento d'acqua	24 h in acqua, 23°C	0.47	%	DIN EN ISO 62	(1) "Corrispondente a" significa che non è indicato nell'elenco ufficiale UL (yellow card).
Assorbimento d'acqua	24 h in acqua, 80°C	1.65	%	DIN EN ISO 62	L'informazione può provenire dalla materia prima, dal semilavorato o da una stima.
Degasaggio in alto vuoto		passed		ECSS-Q-70-02	Sono necessari test individuali specifici secondo le condizioni applicative.
Inflamabilità (UL94)	corrispondente a	V0		DIN IEC 60695-11-10; 1)	

→ La serie TECASINT 2000 mostra un assorbimento di umidità significativo. I componenti devono essere pre-essiccati prima di essere esposti in tempi brevi a temperature oltre 200 °C (processo di essiccazione: 2 h a 150 °C per spessore 3 mm).

I dati e le informazioni da noi fornite corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed il loro scopo è di dare informazioni in merito ai nostri prodotti e alle loro possibilità di utilizzo. Qualsiasi informazione fornita non è quindi da intendersi come assicurazione giuridicamente vincolante o come garanzia della resistenza chimica, della natura dei prodotti o della negoziabilità dei beni. I nostri prodotti non sono destinati ad essere usati negli impianti medicali e dentali. Le proprietà intellettuali o commerciali esistenti (brevetti, disegni o modelli depositati e/o registrati, diritti d'autore e altri diritti) devono essere rispettate. Le informazioni e i valori indicati non corrispondono a valori minimi o massimi, ma sono da intendersi come linee guida da utilizzarsi principalmente come parametri di confronto per la selezione del materiale. Questi dati rientrano all'interno dei valori di tolleranza per le nostre proprietà di prodotto e non rappresentano valori minimi garantiti, dunque non costituiscono da soli alcuna base sufficiente per specifiche di progetto. Se non diversamente specificato, questi valori sono stati rilevati mediante test di laboratorio su dimensioni e provini standardizzati. Poiché le proprietà dipendono dalle dimensioni dei semilavorati e dall'orientamento dei componenti (specialmente nei gradi rinforzati), il materiale non può essere utilizzato senza ulteriori test separati in condizioni specifiche. Il Cliente è l'unico responsabile della qualità e dell'idoneità dei prodotti per l'applicazione e deve testare l'impiego e le lavorazioni prima dell'uso. I valori contenuti nelle Schede Tecniche sono soggetti a revisione periodica, potete trovare la versione più recente sul sito www.ensingerplastics.com. Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche tecniche.