

## TECASINT 2061 black - División de semielaborados

### Designación química

PI (Políimida)

### Color

antracita

### Densidad

1.52 g/cm<sup>3</sup>

### Carga

15% grafito, 10% PTFE

### Características principales

- muy buenas propiedades de deslizamiento y al desgaste
- buena resistencia al desgaste
- buena capacidad mecánica y térmica
- resistente contra alta radiación
- buena resistencia química
- sensible a la hidrólisis en un amplio rango de temperaturas

### Sectores estratégicos

- automoción
- tecnología aeronáutica y aeroespacial
- tecnología de transporte
- ingeniería mecánica
- ingeniería de precisión
- industria textil
- tecnología de vacío

Propiedades mecánicas	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Resistencia a tracción	50 mm/min	63	MPa	DIN EN ISO 527-1	(1) eJ (2) eA
Módulo de elasticidad (ensayo a tracción)	1 mm/min	3900	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Elongación a rotura	50 mm/min	2.7	%	DIN EN ISO 527-1	
Resistencia a flexión	10 mm/min	89	MPa	DIN EN ISO 178	
Módulo de elasticidad (ensayo a flexión)	2 mm/min	3400	MPa	DIN EN ISO 178	
Elongation at break (flexural test)	10 mm/min	3.1	%	DIN EN ISO 178	
Resistencia a compresión	10 mm/min	150	MPa	EN ISO 604	
Resistencia a compresión	10mm/min, 10% de tensión, 23 °C	126	MPa	EN ISO 604	
Módulo de compresión	1 mm/min	1600	MPa	EN ISO 604	
Tensión a compresión a la rotura	10 mm/min	16.4	%	EN ISO 604	
Resistencia al impacto (Charpy)	max 7.5 J	19.4	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1	1)
Resistencia al impacto entallado (Charpy)	max 7.5 J	3.2	kJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 179-1	2)
Dureza Shore	Shore D	84		DIN EN ISO 868	
Propiedades térmicas	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Temperatura de transición vítrea			°C	-	1)
Expansión térmica (CLTE)	50-200°C	4.0 /	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	DIN 53 752	2)
Expansión térmica (CLTE)	200-300°C	5.0 /	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	DIN 53 752	3)
					(1) DMA, factor de pérdida máxima tan d (2) Expansión térmica del eje XY / Z (3) Expansión térmica del eje XY / Z
Otras propiedades	parámetro	valor	unidad	norma	comentario
Absorción de agua	24h en agua, 23 ° C.	0.63	%	DIN EN ISO 62	(1) No aparece en el listado de UL (Tarjeta amarilla). La información se ha obtenido de la resina, el semielaborado o de una estimación. Debe probarse el material en las condiciones de la aplicación.
Absorción de agua	24h en agua, 80 ° C.	1.8	%	DIN EN ISO 62	
Resistencia a la llama (UL94)	corresponde a	V0		DIN IEC 60695-11-10;	1)

→ TECASINT 2000 series show significant water uptake. Parts have to be pre-dried before fast heating to above 200 °C (drying process: 2 h per 3 mm wall thickness at 150 °C).

Nuestra información y las declaraciones reflejan el estado actual de nuestros conocimientos acerca de nuestros productos y sus aplicaciones. No aseguran ni garantizan la resistencia química, calidad de los productos y su comercialización en forma jurídicamente vinculante. Nuestros productos no están diseñados para su uso en implantes médicos o dentales. Las patentes comerciales existentes han de ser respetadas. Los valores aportados en nuestras fichas técnicas son valores medios aproximados y sólo se pueden emplear para la comparación entre materiales. Estos valores están dentro del rango de tolerancia normal del producto y no representan los valores exactos de cada propiedad. Por lo tanto, no deben emplearse en aplicaciones con requisitos específicos. Desde Ensinger siempre recomendamos que se pruebe el material antes de utilizarlo en la aplicación. A menos que se indique lo contrario, estos valores están determinados a partir de materiales fabricados por extrusión y posteriormente mecanizados (normalmente barras de Ø40-60mm acorde con la DIN EN 15860). Como las propiedades dependen de las dimensiones del producto semielaborado y de la orientación de los componentes (especialmente los reforzados con fibra de vidrio, el material no puede utilizarse sin un ensayo aparte bajo circunstancias específicas. El cliente es el único responsable de la calidad e idoneidad de los productos para la aplicación y tiene que probar el viabilidad y procesamiento antes de su uso. Los valores de las fichas técnicas están sujetos a una revisión periódica, la actualización más reciente la encontrará en [www.ensingerplastic.com](http://www.ensingerplastic.com). Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.