

TECASINT 5501 ESD light-brown - Semiacabados

Designação Química

PI (Políimida)

Cor

marrom

Densidade

1.68 g/cm³

Aditivos

fibra de vidro

Características principais

- eletricamente dissipador estático
- alta capacidade térmica e mecânica
- baixo coeficiente de expansão térmica
- alta resistência a def. sob carga (creep)
- resistente a radiação de alta energia

Indústrias-alvo

- eletrônica
- tecnologia de semicondutores
- criogenia
- engenharia elétrica
- engenharia mecânica
- tecnologia de vácuo e nuclear

Propriedades mecânicas	parâmetro	valor	unidade	norma	comentário
Resistência a tração	50 mm/min	93	MPa	DIN EN ISO 527-1	(1) eU
Módulo de elasticidade (teste de tração)	1 mm/min	7000	MPa	DIN EN ISO 527-1	(2) Norma Ensinger
Alongamento na ruptura	50 mm/min	1.5	%	DIN EN ISO 527-1	
Resistência a flexão	10 mm/min	127	MPa	DIN EN ISO 178	
Módulo de elasticidade (teste de flexão)	2 mm/min	6900	MPa	DIN EN ISO 178	
Alongamento na ruptura (teste de flexão)	10 mm/min	2.7	%	DIN EN ISO 178	
Resistência a compressão	10 mm/min	260	MPa	EN ISO 604	
Compressão na ruptura	10 mm/min	20	%	EN ISO 604	
Resistência ao impacto (Charpy)	max 7.5 J	16.1	kJ/m ²	DIN EN ISO 179-1	1)
Dureza Shore D	Shore D	93		DIN EN ISO 868	2)
Dureza Rockwell	M	119		ISO 2039/2	

Propriedades térmicas	parâmetro	valor	unidade	norma	comentário
Temperatura de transição vítrea		329	°C	DIN EN ISO 11357	(1) Dados obtidos de fontes públicas. Testes individuais conforme condições de aplicação são mandatórios.
Temperatura de distorção térmica	1,8 MPa	347	°C	DIN 53 461	(2) Eixo XY da expansão térmica
Temperatura de serviço	curta duração	300	°C	-	1)
Coefficiente Expansão Térmica Linear (CLTE)	23-100°C	2.6	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	2)
Coefficiente Expansão Térmica Linear (CLTE)	100-150°C	2.9	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	3)
Coefficiente Expansão Térmica Linear (CLTE)	50-200°C	2.9	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN 53 752	4)
Calor específico		1.04	J/(g*K)	DIN EN 821	
Condutividade térmica	40°C	0.34	W/(K*m)	DIN EN 821	

Propriedades elétricas	parâmetro	valor	unidade	norma	comentário
Resistência superficial	23°C	10 ⁶ - 10 ⁸	Ω	DIN EN 61340-2-3	
Resistividade de volume específico	23°C	10 ⁸ - 10 ⁹	Ω*cm	DIN EN 61340-2-3	

Outras propriedades	parâmetro	valor	unidade	norma	comentário
Absorção de água	24h em água, 23°C	0.63	%	DIN EN ISO 62	(1) "Correspondente" significa sem correlação a UL (cartão amarelo). A informação pode ser obtida da resina, semiacabado ou estimada. Testes individuais relacionados a aplicação são mandatórios.
Flamabilidade (UL 94)	Correspondente a	V0		DIN IEC 60695-11-10;	1)

→ Série TECASINT 5000 apresenta teor de absorção de água significativo. Há necessidade de pré-secagem antes do aquecimento rápido acima de 200°C (processo de secagem: 24 h para espessuras de parede 3 mm, 150 ° C).

Nossa informação e comentários refletem o estado atual de nosso conhecimento e deve informar sobre nossos produtos e aplicações. Elas não asseguram ou garantem a resistência química, qualidade dos produtos e sua comercialização, de forma juridicamente legal. Nossos produtos não são recomendados para uso em implantes médicos ou odontológicos. Patentes comerciais existentes devem ser observadas. Os dados e informações declarados não possuem valores mínimos ou máximos, mas valores de referência que podem ser utilizados principalmente para fins de comparação para a seleção de material. Esses valores estão dentro da faixa de tolerância normal das propriedades do produto e não representam valores de propriedade garantidos. Por isso, eles não devem ser usados para propósitos de especificações. Salvo disposição em contrário, estes valores foram determinados por testes em dimensões de referência. Como as propriedades dependem das dimensões do produto semiacabado e a orientação no componente (especialmente nos materiais com carga), o material não pode ser utilizado sem a realização de um ensaio específico em circunstâncias individuais. O cliente é o único responsável pela qualidade e adequação dos produtos para a aplicação e tem que testar o uso e processamento antes da utilização. Valores da folha de dados estão sujeitos a revisões periódicas, a atualização mais recente pode ser encontrada em www.ensingerplastics.com. Alterações técnicas reservadas.