

TECASINT 5511 SD light-brown - Halvfabrikata

Kemisk betegnelse

PI (Polyimid)

Farve

brun na

1.65 g/cm³

Fillers

glasfibre

Vigtigste egenskaber

- elektrisk statisk dissipativitet
- høj termisk og mekanisk kapacitet
- lille termisk udvidelse
- høj kryberesistens
- resistens overfor højenergi stråling

Målsegmenter

- elektronik
- halvlederteknologi
- Kryogene anvendelser
- elektrisk fremstilling
- mekanisk industri
- Nuklear og vacuum teknologi

Mekaniske egenskaber	parameter	værdi	enhed	norm	kommentar
Trækstyrke	50 mm/min, 23°C	97	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Elasticitetsmodul (tensile test)	1 mm/min, 23°C	5600	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Brudforlængelse	50 mm/min, 23°C	2,1	%	DIN EN ISO 527-1	
Bøjningsstyrke	10 mm/min, 23°C	128	MPa	DIN EN ISO 178	
Elasticitetsmodul (flexural test)	2 mm/min, 23°C	5588	MPa	DIN EN ISO 178	
Brudforlængelse (flexural test)	10 mm/min, 23°C	2,3	%	DIN EN ISO 178	
Kompressionsstyrke	10 mm/min, 23°C	254	MPa	EN ISO 604	
Kompressionsresistens ved brud	10 mm/min, 23°C	21,4	%	EN ISO 604	
Kompressionsmodul	1 mm/min	5890	MPa	EN ISO 604	
Shore hårdhed	Shore D, 23°C	92		DIN EN ISO 868	
Termiske egenskaber	parameter	værdi	enhed	norm	kommentar
Glasovergangstemperatur		329	°C	DIN EN ISO 11357	
Servicetemperatur	lower operating temperature	- 20	°C	-	(1)
Servicetemperatur	short-term	300	°C	-	(2)
Servicetemperatur	long-term	250	°C	-	(3)
Termisk udvidelse (CLTE)	23-100°C	32	10 ⁻⁶ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	(4)
Termisk udvidelse (CLTE)	100-150°C	35	10 ⁻⁶ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	(5)
Termisk udvidelse (CLTE)	50-200°C	35	10 ⁻⁶ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	(6)
Specifik varme		1,01	J/(g*K)	DIN EN 821	
Termisk ledeevne	40°C	0.32	W/(K*m)	DIN EN 821	
Elektriske egenskaber	parameter	værdi	enhed	norm	kommentar
surface resistance	23°C	10 ⁰⁹ - 10 ¹¹	Ω	ANSI ESD STM 11.11	
Specifik overflademodstand	23°C	10 ¹⁰ - 10 ¹²	Ω/square	ANSI ESD STM 11.11	
volumenresistivitet	23°C	10 ⁰⁹ - 10 ¹¹	Ω	ANSI ESD STM 11.12	
Specifik volumen resistens	23°C	10 ¹⁰ - 10 ¹²	Ω*cm	ANSI ESD STM 11.12	
Andre egenskaber	parameter	værdi	enhed	norm	kommentar
Vandabsorption	24 h in water, 23°C	0.60	%	DIN EN ISO 62	
Brandbarhed (UL94)	corresponding to	V0		DIN IEC 60695-11-10;	(1)

→ TECASINT 5000 SERIEN VISER SIGNIFIKANT VANDOPTAG. DELE SKAL FOR-TØRRES, FØR OPVARMNING TIL OP OVER 200 GRADER CELSIUS
(tørreproces: 2 timer per 3 mm. vægtykkelse ved 150 grader Celsius)