

TECASINT 6012 natural - Direct-Forming

Chemische Bezeichnung

PI (Polyimid)

Farbe

braun-beige

Dichte

1,35 g/cm³

Herstellprozess: Direct forming

Hauptmerkmale

- hoch thermisch-mechanisch belastbar
- sehr gute thermische und oxidative Beständigkeit
- geringe Wasseraufnahme
- hohe Kriechfestigkeit
- geringe Ausgasung
- gut chemisch beständig
- beständig gegen energiereiche Strahlung
- hydrolyseempfindlich bei höheren Temperaturen

Zielindustrien

- Halbleitertechnologie
- Elektrotechnik
- Elektronik
- Maschinenbau
- Vakuumtechnik
- Kryotechnik
- Automobilindustrie

Mechanische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Zugfestigkeit	50 mm/min	115	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Zug-Elastizitätsmodul	1 mm/min	4100	MPa	DIN EN ISO 527-1	
Bruchdehnung (Zugversuch)	50 mm/min	4,2	%	DIN EN ISO 527-1	
Biegefestigkeit	10 mm/min	175	MPa	DIN EN ISO 178	
Biege-Elastizitätsmodul	2 mm/min	4100	MPa	DIN EN ISO 178	
Bruchdehnung (Biegeversuch)	10 mm/min	5,4	%	DIN EN ISO 178	
Druckfestigkeit	10 mm/min	410	MPa	EN ISO 604	
Druckfestigkeit	10mm/min, 10% strain	165	MPa	EN ISO 604	
Stauchung bei Bruch	10 mm/min	54	%	EN ISO 604	
Shore Härte	Shore D	88		DIN EN ISO 868	

Thermische Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Glasübergangstemperatur		285	°C	-	1)
Wärmeausdehnung (CLTE)	50-200°C	3,2 / -	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	2)
Wärmeausdehnung (CLTE)	200-300°C	4,6 / -	10 ⁻⁵ K ⁻¹	DIN EN ISO 11359-1;2	3)

Sonstige Eigenschaften	Mess-Parameter	Wert	Einheit	Norm	Kommentar
Wasseraufnahme	24 h in water, 23°C	0,8	%	DIN EN ISO 62	(1) Corresponding means no listing at UL (yellow card). The information might be taken from resin, stock shape or estimation. Individual testing regarding application conditions is mandatory.
Brennverhalten (UL94)	corresponding to	V0		DIN IEC 60695-11-10;	1)

Unsere Informationen und Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren. Unsere Produkte sind nicht für eine Verwendung in medizinischen oder zahnmedizinischen Implantaten bestimmt. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Informationen sind keine Mindest- oder Höchstwerte, sondern Richtwerte, die vor allem für Vergleichszwecke zur Materialauswahl verwendet werden können. Diese Werte liegen im normalen Toleranzbereich der Produkteigenschaften, jedoch stellen sie keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten demnach nicht zu Spezifikationszwecken herangezogen werden. Soweit nicht anders vermerkt, wurden die Werte aus Versuchen an Referenzabmessungen oder zerspannten Prüfkörpern ermittelt. Da die Eigenschaften von den Dimensionen der Halbzeuge und der Orientierung im Bauteil (insbesondere bei verstärkten Werkstoffen) abhängen, dürfen die Werkstoffe nicht ohne gesonderte Prüfung im Einzelfall eingesetzt werden! Der Kunde ist allein verantwortlich für die Qualität und die Eignung der Produkte für die Anwendung und hat die Verwendung und Verarbeitung vor dem Gebrauch zu testen. Datenblattwerte unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung, die aktuellen Stände finden Sie unter www.ensingerplastics.com. Technische Änderungen vorbehalten.