

## TECATRON PPS CM XP64 natural - Félkész termékek (rudak, lemezek, csövek)

### Kémiai megnevezés

PPS (Polifenilén szulfid)

### Szín

bézs opak

### Sűrűség

1.7 g/cm<sup>3</sup>

### Töltőanyag

40% üvegszál

gyártási folyamat: formasajtolás

### Főbb jellemzők

- nagyfokú méretstabilitás
- jó vegyszerállóság
- magas kúszásállóság
- jó hőterhelési képesség
- nagy energiájú sugárzással szembeni ellenállás
- nagy merevség
- nagy szilárdság

### Alkalmazási területek

- olaj- és gázipar

Mechanikai tulajdonságok	Paraméter	Érték	ME	Vizsgálat	Megjegyzés
Folyáshatár		42	MPa	ASTM D 638	
E-modulus húzás		6200	MPa	ASTM D 638	
Szakadási nyúlás		1.1	%	ASTM D 638	
Hajlító szilárdság		75	MPa	ASTM D 790	
E-modulus hajlítás		8200	MPa	ASTM D 790	
Nyomó szilárdság		172	MPa	ASTM D 695	
Kompressziós modulus		3900	MPa	ASTM D 695	
Shore keménység	Shore D	88		ASTM D 2240	
Hőtani tulajdonságok	Paraméter	Érték	ME	Vizsgálat	Megjegyzés
Hőalaktartósság (HDT)		112	°C	ASTM D 648	

A megadott adatok és információk ismereteink jelenlegi állását tükrözik, és célja, hogy tájékoztatást nyújtsanak termékeinkről és azok alkalmazásáról. Nem kötelező érvényűek, és nem jelentenek biztosítékot vagy garanciát a termékek vegyi ellenállására, minőségére és alkalmazására vonatkozóan. Termékeinket nem fogászati vagy orvosi implantációs alkalmazásokhoz tervezték. Biztosítjuk, hogy termékeink mentesek a harmadik fél kereskedelmi és szellemi tulajdonon alapuló jogaitól és igényeitől. A megadott értékek és információk nem minimumok és nem maximumok, hanem átlagértékek, amelyek összehasonlítási célokra használhatók az anyagválasztás során. Ezek az értékek a terméktulajdonságok normál tűréshatárain belül vannak megadva, és nem jelentenek garanciát a termék minőségére. Ezért nem használhatók specifikációs célokra. Eltérő megjegyzés hiányában ezeket az értékeket referenciaméreteken (jellemzően 40-60 mm átmérőjű rudak a DIN EN 15860 szabvány szerint) kompressziós öntött és megmunkált mintákon végzett vizsgálatokkal határozták meg. Mivel a tulajdonságok a félkész termékek méreteitől és az alkatrészben való tájolástól függenek (különösen a megerősített fajtáknál), az anyagot egyedi körülmények között külön vizsgálat nélkül nem szabad felhasználni. Az ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik a termékek kompatibilitásáért és minőségéért a saját alkalmazásaiban, valamint a használatot megelőző tesztekért és eljárásokért. Az adatlap értékek időszakos felülvizsgálatnak vannak alávetve, a legfrissebb adatok a [www.ensingerplastics.com](http://www.ensingerplastics.com) oldalon található. A technikai változtatások minden joga fenntartva.

Ensinger, s.r.o.  
Prumyslová 991  
334 41 Dobruška  
Ceská republika

Tel. +420 377 972 056  
Fax: +420 377 972 059  
e-mail: [info@ensinger.cz](mailto:info@ensinger.cz)  
[www.ensinger.cz](http://www.ensinger.cz)

Dátum: 2019/01/07

Verzió: AC